



SUPRA UNIVERSAL

ADEZIV UNIVERSAL



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,3-0,4 KG/M ²
DENSITATE	1,000±0,005 G/CM ³
PH	8,5-9,5
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	78 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILĂ	25±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	18000-20000 MPA·S

AMBALAJ	1 kg	3 kg	5 kg	10 kg	15 kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44	33

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRA UNIVERSAL — adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi.

CULOARE

Alb. După uscare — incolor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Adeziune foarte înaltă.
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificator excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În cazul suprafețelor suport netede va fi utilizată hârtia abrazivă.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare adezivul se amestecă bine și se aplică pe ambele suprafețe supuse fixării. După cca 1-2 minute, suprafețele se vor lipi și, în funcție de tipul lor, vor fi ținute sub presiune pe parcursul a 24 ore. Imediat după aplicare sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În dependență de tipul și starea suprafeței — 0,3-0,4 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRA UNIVERSAL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 78 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 17.04.2019



SUPRA UNIVERSAL

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,3-0,4 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,000±0,005 Г/СМ ³
РН	8,5-9,5
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	78 ЧАСОВ
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	25±2 %
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 6, СКОР. 20/МИН)	18000-20000 МПА·С

УПАКОВКА	1 кг	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44	33

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SUPRA UNIVERSAL — готовый к применению универсальный клей. Содержит акрилатную водоземulsion, специальные полимеры, модификаторы и аддитивы.

ЦВЕТ

Белый. После высыхания - бесцветный.

СВОЙСТВА

- Водостойкий;
- Морозостойкий;
- Отличная адгезия;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется внутри и снаружи зданий для склеивания дерева, бумаги, стекло обоев всех видов, ДСП, ДВП, линолеума и ковровых покрытий (ковролина). Служит прекрасным модификатором гипсовых и цементных растворов, что придаёт им высокую прочность, адгезию и особую влагостойкость. Обладает уникальной адгезией к стеклу, что даёт возможность использовать для приклеивания этикеток к стеклянной таре.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие). Гладкие материалы зачистить наждачной бумагой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием, клей тщательно перемешать, нанести на обе склеиваемые поверхности. Через 1-2 минуты поверхности соединить и в зависимости от типа склеиваемых поверхностей, выдержать под давлением до 24 часов. Инструменты и тара моются тёплой водой с мылом сразу после использования.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от типа и состояния поверхности — 0,3-0,4 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания SUPRA UNIVERSAL зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха, но не более 78 часов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.