



SILICON REIBEPUTZ



TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ

AMBALAJ 15 kg
CANTITATE PE PALET 44

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	2,6 KG/M ²
DENSITATEA	1,85 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	81,62±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 5, VIT.60/MIN)	26,5 PA·S
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, granule de marmură, aditivi funcționali, pigmenti.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Rezistență la razele UV;
- Rezistență la loviturile mecanice;
- Permeabilitate sporită la vaporii;
- Creează suprafete hidrofobe rezistente în timp;
- Utilizare universală și aplicare ușoară.

Gata de utilizare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafățelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Se recomandă pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile puternic absorbante se amorsează cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 zile. În prealabil suprafața trebuie prelucrată cu SILICON QUARZGRUND, astfel ca după uscarea grunzelui suprafață să nu prezinte pete. SILICON QUARZGRUND se aplică cu bidineaua în direcție orizontală. Pentru SILICON REIBEPUTZ color SILICON QUARZGRUND se nuanțează cât mai aproape posibil de culoarea tencuielii decorative. Tencuiala decorativă se aplică după uscarea completă a grundului SILICON QUARZGRUND, dar nu mai devreme de 18 ore.

ATENȚIE! Respectarea cu strictețe a prezentelor instrucțiuni constituie factorul determinant al calității aplicării tencuielii decorative.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de aplicare se amestecă bine timp de 1-2 minute. Se admite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 2%. În cazul aplicării pe o singură suprafață, cantitatea necesară de tencuială decorativă se amestecă bine până la obținerea unei mase de culoare omogenă.

MOD DE APLICARE

Tencuiala decorativă SILICON REIBEPUTZ se aplică cu gletiera din oțel inoxidabil într-un singur strat. SILICON REIBEPUTZ după aplicare, timp de 15-20 minute se structurează vertical, orizontal, pe diagonală, prin mișcări circulare, în funcție de structura dorită. Se recomandă aplicarea unui strat continuu, pentru a evita diferențele vizibile de culori ale tencuielii. În cazul în care este necesară o pauză de lucru, se va încleia o bandă adezivă pe lungimea îmbinării unde se termin lucrările. După pauză lucrările trebuie începute de la îmbinarea specificată. Se aplică tencuiala peste bandă, după care banda se înlătură împreună cu tencuiala decorativă. Se recomandă evitarea îmbinărilor orizontale. Sculele și ambalajele se spală cu apă caldă imediat după încheierea lucrului pentru a evita uscarea tencuielii pe acestea.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Pe durata uscării tencuiala decorativă trebuie protejată de umezeală. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Fracția 20 — 2,6 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 72 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 15 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poate fi responsabil pentru daunele cauzate.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcțive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



УПАКОВКА 15 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 44

SILICON REIBEPUTZ

СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	2,6 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,85 Г/СМ ³
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	81,62±2 %
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 5, СК.60/МИН)	26,5 ПА·С
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	72 ЧАСА
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

СОСТАВ

Силиконовая смола, дисперсия на основе синтетических смол, мраморный наполнитель, функциональные добавки, пигменты.

ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машиной по системе SupratenColor.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к загрязнению, легко моется, длительное время сохраняет свежий вид;
- Устойчивая к ультрафиолету;
- Устойчивая к механическим повреждениям;
- Высокая паропроницаемость;
- Образует прочные и долговечные гидрофобные покрытия;
- Универсальная в применении и легко наносится.

Готова к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для нанесения по бетону, цементным, известково-цементным и гипсовым штукатуркам, гипсокартону, древесностружечным плитам и др. Рекомендована для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными и минераловатными плитами. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить. Неровности и трещины заделать шпатлевочным материалом. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть. Сильно впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SILICON GRUND. На свежие, цементосодержащие штукатурки, материал можно наносить только после окончания гидратации, но не раньше, чем через 27 дней.

Предварительно вся поверхность обязательно должна быть обработана кварцевой грунтовкой SILICON QUARZGRUND таким образом, чтобы после высыхания грунтовки на поверхности не было пятен. SILICON QUARZGRUND наносится кистью в горизонтальном направлении. Под цветные SILICON REIBEPUTZ кварцевая грунтовка SILICON QUARZGRUND колеруется в цвет декоративной штукатурки с максимально возможной точностью. Декоративная штукатурка наносится после полного высыхания кварцевой грунтовки SILICON QUARZGRUND, но не ранее, чем через 18 часов. Внимание! Тщательное следование данным инструкциям является определяющим фактором качества нанесения декоративной штукатурки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Перед нанесением тщательно перемешать в течении 1-2 минут. Допускается разбавлять грунтовкой SILICON GRUND, но не более 2%. При нанесении на одну плоскость необходимый объем декоративной штукатурки тщательно перемешать до образования однородной по цвету массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка SILICON REIBERPUTZ наносится при помощи терки из нержавеющей стали в один слой. SILICON REIBERPUTZ после нанесения, в течении 15-20 минут структурируется вертикально, горизонтально, по диагонали или круговыми движениями, в зависимости от желаемой структуры. Нанесение на одну плоскость следует выполнять непрерывным способом, чтобы избежать видимых различий в цвете штукатурки. В случае необходимости перерыва в работе, приклеить липкую ленту вдоль стыка, где заканчиваются работы. После перерыва начать работу с указанного стыка. Нанести штукатурку поверх ленты, после чего удалить ленту вместе с декоративной штукатуркой. Желательно избегать горизонтальные швы. Инструменты и тара моются теплой водой с мылом до высыхания декоративной штукатурки.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Не наносить перед дождем. В периоде высыхания, декоративную штукатурку необходимо защитить от попадания влаги. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

Фракция 20 — 2,6 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Полное высыхание при температуре +20°C — 72 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018