

FLEKSODECOR

VOPSEA STRUCTURATĂ ELASTICĂ



AMBALAJ	4 kg	7 kg	14 kg	22 kg
CANTITATE PE PALET	120	72	44	33

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,8-1,6 KG/M ²
DENSITATEA	1,344±0,005 G/CM ³
pH	7,8-9,0
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	12 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	68±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	45 MKM
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	35000-45000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

FLEKSODECOR — vopsea decorativă cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține hidroemulsie acrilică cu plastifianți, umpluturi speciale și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Hidroizolație elastică;
- Rezistentă la intemperii și razele UV;
- Lavabilă;
- Aderență bună la suport;
- Permite de a obține structura dorită;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

Poate fi utilizată în încăperi cu nivel de umiditate ridicat (pereți de capăt și de colț, subsoluri și demisoluri, camere de baie, bazine, saune etc.). Gradul înalt de elasticitate garantează lipsa de microfisuri pe suprafețe, chiar dacă formarea lor are loc în procesul de exploatare, după aplicarea vopselei FLEKSODECOR. De asemenea, poate fi folosită pentru umplerea microfisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHPUHT, apoi în mod obligatoriu cu GLETA SILICONATĂ.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se aplică pe suprafață cu drișca din inox, apoi cu o rolă moale din burete sau trafalet se obține structura dorită. Structura dorită se formează în funcție

de desenul și rigiditatea rolei. La necesitate poate fi diluată cu SUPRATON EXTRA. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul și starea suprafeței — 0,8-1,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a FLEKSODECOR depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 4 kg, 7 kg, 14 kg, 22 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcție sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 29.03.2019

FLEKSODECOR

КРАСКА СТРУКТУРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ



УПАКОВКА	4 кг	7 кг	14 кг	22 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	120	72	44	33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,8-1,6 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,344±0,005 Г/СМ ³
pH	7,8-9,0
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	12 ЧАСОВ
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	68±2 %
СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА	45 МКМ
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 6, СКОР. 20/МИН)	35000-45000 МПА·С
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FLEKSODECOR — готовая к применению матовая декоративная краска для внутренней и наружной отделки. Содержит акрилатную вододисперсию, пластификаторы, специальные наполнители и аддитивы.

ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машины по системе SupratenColor.

СВОЙСТВА

- Эластичная гидроизоляция;
- Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ лучам;
- Моющаяся;
- Хорошая адгезия к основанию;
- Позволяет получить желаемую структуру;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для использования внутри и снаружи для нанесения на все типы минеральных поверхностей: бетон, камни, кирпичи, штукатурки гипсовые и цементные, гипсокартон и другие. Может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности: торцевые и угловые стены, подвалы, цокольные помещения, ванные комнаты, бассейны, сауны и т.д. Высокая эластичность гарантирует отсутствие микротрещин на поверхностях, даже если их образование происходит в процессе эксплуатации после нанесения краски FLEKSODECOR. Также может использоваться для заделки микротрещин.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие). Основание предварительно обрабатывается грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUNPUNT, затем, обязательно грунтовкой GLETA SILICONATA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед нанесением интенсивно перемешать в течение 1-2 минут. Краска наносится при помощи тёрки из нержавеющей стали, потом раскатывается в одном направлении поролоновым или структурным валиком. В зависимости от рисунка и жёсткости валика образовывается желаемая структура. При необходимости можно разбавить грунтовкой SUPRATON EXTRA. После использования инструменты необходимо промыть водой.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Более одного ведра колерованной краски, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой в одной ёмкости в целях избежания случаев образования видимых цветовых различий. Не наносить перед дождём. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от состояния и типа поверхности 0,8-1,6 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания FLEKSODECOR зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха и составляет максимум 12 часов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 4 кг, 7 кг, 14 кг, 22 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 29.03.2019