



AMBALAJ 15 kg
CANTITATE PE PALET 44

TINK STRUCTURAT

TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONATĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	2,3-3,3 KG/M ²
DENSITATEA	1,7-1,9 G/CM ³
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	80±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	80000-95000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

TINK STRUCTURAT — material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Contine polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenti.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Calități ergonomice deosebite;
- Elasticitate și plasticitate înaltă;
- Rezistență la intemperii și razele UV;
- Termen lung de exploatare;
- Rezistență înaltă la uzură;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafete suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA. ATENȚIE! Tencuiala decorativă trebuie aplicată pe suprafete ideal drepte. Suflurile și fisurile vor fi chituite cu glet. Suprafetele suport create și cele nisipoase trebuie amorate cu TUFFUHGPUHT. Pe tencuielile pe bază de ciment, tinkul se va aplica după uscarea completă a acestora, dar nu mai devreme de 28 zile. Întreaga suprafață, în prealabil, se amorsează cu GLETA SILICONATĂ, astfel încât după uscarea grundului suprafața să fie curată fără careva pete. Suprafetele destinate acoperirii decorative cu tink colorate necesită și a fi amorate cu GLETA SILICONATĂ, colorată cu exactitate maximă posibilă în culoarea tinkului. ATENȚIE! Respectarea exactă a instrucțiunilor noastre reprezintă un factor determinant în aplicarea calitativă a tencuielii decorative.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de utilizare, conținutul găleșii trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai

mult de 2%. În cazul aplicării mai multor găleți de TINK STRUCTURAT de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. După 18 ore de la amorsare, tinkul se aplică într-un strat cu grosimea egală cu cea a granulelor de marmură.

MOD DE APLICARE

TINK STRUKTURAT se aplică cu ajutorul unei driște din inox. Timpul de corectare după aplicare, la temperatură de +20°C — 60 minute. După 15-20 minute de la aplicare, NIC se structurează prin mișcări circulare, iar TINA se structurează vertical, orizontal sau în cruce, corespunzător grosimii granulelor de marmură, cu ajutorul unei driște din plastic, în funcție de structura dorită. Pentru evitarea apariției încheieturilor nu se permite oprirea lucrărilor pe o suprafață. În cazul în care este necesar întreruperea lucrărilor de-a lungul încheieturii se va lipi o fâșie de bandă adezivă care să delimitizeze suprafața respectivă. La reluarea lucrărilor, tinkul se aplică pe bandă, pentru a evita ulterior formarea fisurilor. Banda se înlătură împreună cu tencuiala, iar lucrările continuă de la încheietura respectivă. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Aplicarea tencuielii înainte de ploaie sau ceată este strict interzisă. Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de tencuială decorativă de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

NIC 15 — 2,6 kg/m², NIC 20 — 3,3 kg/m², TINA 15 — 2,3 kg/m², TINA 20 — 2,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a TINK STRUCTURAT depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 72 ore, timp în care tencuiala decorativă aplicată trebuie protejată de pătrunderea umezelii.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 15 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcțive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 29.03.2019



УПАКОВКА 15 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 44

TINK STRUCTURAT

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
С СИЛИКОНОВОЙ ДОБАВКОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	2,3-3,3 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,7-1,9 Г/СМ ³
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	72 ЧАСА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	80±2 %
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 6, СКОР. 20/МИН)	80000-95000 МПА·С
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TINK STRUCTURAT —готовый к применению матовый декоративный материал для внутренней и наружной отделки. Содержит акриловый полимер, минеральные заполнители, мраморную крошку, модифицирующие и гидрофобизирующие добавки, пигменты.

ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машиной по системе SupratentColor.

СВОЙСТВА

- Особые эргономические качества;
- Высокая эластичность и пластичность;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ лучам;
- Длительный срок эксплуатации;
- Повышенная износостойкость;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендован для использования внутри и снаружи для нанесения на все типы минеральных оснований: бетон, камни, кирпичи, гипсовые и цементные штукатурки, гипсокартон и другие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть обработано грунтовкой SUPRATON EXTRA. ВНИМАНИЕ! Декоративная штукатурка должна наноситься на идеально ровные поверхности. Раковины и трещины заделать шпатлевочным материалом. Меловые и песчаные основания предварительно укрепить глубоко проникающей грунтовкой TUFFUHGRUHT. На свежие, цементо содержащие штукатурки тинк можно наносить после окончания гидратации, но не раньше чем через 28 дней. Предварительно вся поверхность обязательно должна быть покрыта кварцевой грунтовкой GLETA SILICONATA, таким образом, чтобы после высыхания грунтовки на поверхности не было пятен. Под цветной тинк кварцевая грунтовка GLETA SILICONATA колеруется в цвет тинка с максимально возможной точностью. ВНИМАНИЕ! Тщательное следование нашим инструкциям является определяющим фактором качества нанесения структурного тинка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Перед применением, содержание ведра тщательно перемешать 1-2 минуты до получения однородной массы. Допускается разбавлять грунтовкой SUPRATON EXTRA, но не более 2%. Более одного ведра колерован-

ного TINK STRUCTURAT, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой в одной ёмкости в целях избежания случаев образования видимых цветовых различий. Через 18 часов после грунтования TINK STRUKTURAT наносится в один слой на толщину мраморной крошки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

TINK STRUKTURAT наносится при помощи тёрки из нержавеющей стали. Время работы (переделка) после нанесения, при температуре +20°C — 60 минут. NIC после нанесения, в течение 15-20 минут структурируется пластмассовой теркой круговыми движениями на толщину крошки. TINA после нанесения, в течение 15-20 минут структурируется пластмассовой теркой вертикально, горизонтально или перекрёстно, в зависимости от желаемой структуры. Не допускать остановок работы на одной плоскости (во избежание проявления стыков). В случае необходимости перерыва в работе, приклеить липкую ленту вдоль стыка, где заканчиваются работы. После перерыва начать работу с указанного стыка. Нанести поверх ленты тинк, затем удалить её вместе с тинком. Желательно, избегать горизонтальных швов. После использования инструменты необходимо промыть водой.

ВНИМАНИЕ!

Нанесение перед дождём и туманом категорически запрещено. Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Более одного ведра колерованной декоративной штукатурки, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой в одной ёмкости в целях избежания случаев образования видимых цветовых различий. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

NIC 15 — 2,6 кг/м², NIC 20 — 3,3 кг/м², TINA 15 — 2,3 кг/м², TINA 20 — 2,6 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания TINK STRUCTURAT зависит от температуры, влажности воздуха и составляет 72 часа. На этот период необходимо защитить декоративную штукатурку от попадания влаги.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 29.03.2019