



METALIC

VOPSEA DECORATIVĂ UNIVERSALĂ



AMBALAJ	200 g	500 g
CANTITATE ÎN CUTIE	25	16

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,170 KG/M ²
DENSITATE	1,155±0,005 G/CM ³
PH	6,5-7,5
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	2-3 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILĂ	46±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	25 MKM
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	≈ 20000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

METALIC — vopsea decorativă gata de utilizare pentru lucrări decorative la interior și exterior. Conține dispersie apoasă din latex acrilic, pigmenți cu efectul pearlescent, agenți reologici și stabilizanți.

CULOARE

Aur roșu, aur galben, argint, bronz.

PROPRIETĂȚI

- Imitare vie a culorii metalelor prețioase;
- Rezistență la intemperii și razele UV;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în calitate de acoperire decorativă și de protecție la interior și exterior pentru aplicare pe articolele din ipsos, lemn, ciment și metal.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport poroase (lemn, ipsos) trebuie amorsate cu TUFFUHGPUHT. Articolele din metal, care nu au fost vopsite anterior, se prelucrează cu grund pentru metal.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul trebuie amestecat. Se aplică cu peria sau ruloul în unul sau în mai multe straturi. La adăugarea vopselei în lacuri hidrosolubile se va obține un ușor efect sidefiu.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a METALIC depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 2-3 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

AMBALARE

Vas din plastic de 200 g, 500 g.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



METALIC

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА



УПАКОВКА	200 г	500 г
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	25	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,125-0,170 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,155±0,005 Г/СМ ³
РН	6,5-7,5
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	2-3 ЧАСА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	46±2 %
СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА	25 МКМ
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 6, СКОР. 20/МИН)	≈ 20000 МПА·С
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 G/L (2010)
ЛОС ТОВАРА	MAX. 10 G/L

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

METALIC — готовая к применению, универсальная краска для декоративных работ внутри и снаружи. Содержит водную дисперсию акрилового латекса, цветные пигменты, реологические и стабилизирующие добавки.

ЦВЕТ

Красное золото, желтое золото, серебро, бронза.

СВОЙСТВА

- Яркая имитация цвета драгоценных металлов;
- Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ лучам;
- Быстро высыхает;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется использовать в качестве декоративного и защитного покрытия внутри и снаружи для нанесения на изделия из гипса, дерева, цемента и металла.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль и т.д.). Пористые поверхности (дерево, гипс) предварительно обработать грунтовкой TUFFUNGPRUNT. Изделия из железа, ранее не окрашенные, обработать грунтовкой по металлу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску перемешать. Краска наносится кистью или валиком в один или несколько слоёв. При добавлении краски в водорастворимые лаки получается лёгкий перламутровый эффект.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

0,125-0,17 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания METALIC зависит от температуры, влажности воздуха и составляет 2-3 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковая ёмкость 200 г, 500 г.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитайте текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 25.02.2019