



PERLA

LAC SIDEFIU DECORATIV



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,10-0,15 KG/M ²
DENSITATE	1,030±0,005 G/CM ³
PH	7,47
TIMPUL DE USCARE ÎNTRE STRATURI	60 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILĂ	38,76±2 %
COV LIMITĂ UE (CAT. A/E)	130 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

AMBALAJ	200 g
CANTITATE ÎN CUTIE	25

DESCRIEREA PRODUSULUI

PERLA — lac sidefiu gata de utilizare pentru pereți și elemente decorative la interior. Conține polimer acrilic hidrosolubil cu agenți reologici și pigmenți sidefii.

CULOARE

Aur, argint, bronz.

PROPRIETĂȚI

- Sporește rigiditatea suprafeței și rezistența la apă;
- Acoperire transparentă;
- Grad de luciu: semilucios;
- Conferă suprafeței un aspect sidefiu de aur, argint sau bronz;
- Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă;
- Aplicare ușoară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Utilizat în calitate de acoperire decorativă la interior pe pereți, tapete de hârtie, panouri și alte suprafețe.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula sau rulou. Pentru amplificarea efectului se va aplica în 2-3 straturi cu uscare intermediară.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a PERLA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 60 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 0.2 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



PERLA

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,10-0,15 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,030±0,005 Г/СМ ³
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ	60 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 ЧАСА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	38,76±2 %
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/Е)	130 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

УПАКОВКА	200 г
КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ	25

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PERLA — готовый к применению, перламутровый лак для внутренних стен и декоративных элементов. Содержит акриловый водорастворимый полимер, реологические добавки и перламутровые пигменты.

ЦВЕТ

Золото, серебро, бронза.

СВОЙСТВА

- Увеличивает прочность поверхности и водостойкость;
- Прозрачное покрытие;
- Степень блеска: полуглянцевый;
- Придаёт поверхности перламутровый оттенок золота, серебра или бронзы;
- Лакированная поверхность паропроницаема;
- Легко наносится;
- Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве декоративного покрытия для внутренних стен, обоев из бумаги, панелей и других поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль и т.д.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Легко наносится кистью или валиком. Для усиления эффекта нанести в 2-3 слоя с промежуточным высыханием.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от вида поверхности, расход лака при однослойном покрытии составляет 0,10-0,15 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания PERLA зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха и составляет 60 минут для первого слоя, полное высыхание - максимум 24 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.

УПАКОВКА

Пластиковые вёдра 0,2 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 28.02.2019