



MEȘTER FIX

AMESTEC USCAT UNIVERSAL
PE BAZĂ DE IPSOS



AMBALAJ 3 kg
CANTITATE PE PALET 120

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,36
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	>50% (TIP C7)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	7,19 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE	1,96 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,742 N/MM ²
FINEȚE 200 MKM	0,22 %
FINEȚE 100 MKM	2,3 %
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

MEȘTER FIX — amestec uscat universal pe bază de ipsos cu polimeri speciali, agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Timp optim de întărire a mortarului la executarea lucrărilor de montaj electric;
- Plasticitate;
- Grad de tehnicitate;
- Adeziune și rezistență sporită;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru etanșarea fisurilor, a defectelor, cât și pentru gletuirea suprafețelor din ipsos, din ciment, beton, etc. Este destinat în special pentru montajul electric: montarea plăcilor de rozetă, a cutiilor de distribuție etc. De asemenea cu acest amestec pot fi lipite elemente decorative din ipsos.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea a 3 kg de amestec uscat sunt necesari 0,9-1,2 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și se amestecă cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de lucru cu mortarul — aproximativ 10-12 minute.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

6 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 3 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



MEȘTER FIX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ
НА ОСНОВЕ ГИПСА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(СОГЛ. SM SR EN 13279-1:2010)

СООТНОШЕНИЕ ВОДА/ГИПС	0,36
СОДЕРЖАНИЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ	>50% (TIP C7)
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	7,19 N/ММ ²
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	1,96 N/ММ ²
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	0,742 N/ММ ²
ТОНКОСТЬ ПОМОЛА 200 МКМ	0,22 %
ТОНКОСТЬ ПОМОЛА 100 МКМ	2,3 %
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	A1

УПАКОВКА 3 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 120

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MEȘTER FIX — универсальная смесь на основе гипса, специальных полимеров, реологических и пластифицирующих добавок.

СВОЙСТВА

- Оптимальное время схватывания раствора при проведении электромонтажных работ;
- Пластичность;
- Технологичность;
- Повышенная адгезия и прочность;
- Для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для заделки трещин, дефектов и ремонтной шпатлевки по гипсовым, цементным, бетонным и другим минеральным основаниям. Особенно подходит для проведения электромонтажных работ: монтаж подрозетников, электрораспределительных коробок и др. Также может применяться для приклеивания гипсовых декоративных элементов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен и пыли. Впитывающие влагу основания обрабатывать грунтовкой SUPRATON или SUPRATON EXTRA; не впитывающие — грунтовкой ВЕТОНГРУНТ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Для приготовления 3 кг сухой смеси необходимо 0,9-1,2 литра чистой и холодной воды. Необходимое количество смеси равномерно засыпается в емкость с водой и смешивается с помощью малооборотной миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешивается еще раз, до получения однородной, без комков, массы. Время работы с раствором — примерно 10-12 минут.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в фирменных неповрежденных мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 3 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:2 от 27.07.2021