



AMBALAJ 3 kg 10 kg
CANTITATE PE PALET 120 44

SILICON GRUND

GRUND SILICONIC
CU PENETRARE PROFUNDĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,10-0,15 KG/M ²
ASPECT PRODUS	LICHID OMOGEN
PH	8,03
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	35 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, aditivi, apă.

CULOARE

Alb-lăptos, după uscare incolor.

AVANTAJE

- Reduce și reglează capacitatea de absorbție fără a micșora permeabilitatea vaporilor;
- Împiedică pătrunderea prin picurare a apei de ploaie în construcție;
- Grund penetrează adânc în suprafață, asigurând o protecție de durată, ridicând rezistența la factorii atmosferici, reducând consumul de vopsea;
- Facilitează aplicarea vopselelor, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport;
- Reduce capacitatea de absorbție a suprafeței de lucru, fapt care scade riscul de apariție a sărurilor, a altor urme de murdărie pe suprafață și a altor fenomene negative determinate de absorbția de apă.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Este destinată pentru pregătirea suprafețelor cu pori, absorbante vopsite și nevopsite pentru aplicarea vopselei siliconice de fațadă. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, neatinsă de ger, fără decolorări, pete de ulei, absorbantă, rezistentă.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu peria, pensula sau prin pulverizare. Nu se admite aplicarea cu ruloul. Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turaj mică.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică pe suprafețe ude și neabsorbante. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Consumul în cazul unui singur strat constituie 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

4 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 3 kg, 10 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



SILICON GRUND

СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА
ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩАЯ



УПАКОВКА 3 кг 10 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 120 44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,10-0,15 КГ/М ²
ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА	ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
РН	8,03
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С	35 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	4 ЧАСА
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/Н)	30 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 10 Г/Л

СОСТАВ

Силиконовая эмульсия, дисперсия на основе синтетических смол, аддитивы, вода.

ЦВЕТ

Молочно-белый, после высыхания бесцветный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемость;
- Предотвращает капиллярное проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию;
- Грунтовка глубоко проникает в поверхность, обеспечивая долговременную защиту, повышая атмосферостойкость покрытия, снижает расход краски;
- Облегчает нанесение краски и увеличивает адгезию к основанию;
- Уменьшает водопоглощение обработанной поверхности, чем снижает риск появления высолов, загрязнений поверхности и других негативных явлений, вызванных впитыванием воды.

Готова к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для обработки пористых, впитывающих воду неокрашенных и окрашенных поверхностей под силиконовые фасадные краски. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без выцветов, без масляных пятен, впитывающим, прочным.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится щеткой, кистью или распылением. Наносить валиком не рекомендуется. Перед применением перемешать в течении 1-2 минут с помощью малооборотной миксерной насадки.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°С до +25°С. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

Расход при однослойном покрытии составляет 0,10-0,15 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ

4 часа.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра 3 кг, 10 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018