



Цементная, эластичная, быстровяжущая затирка с прочным цветом, не образующая известковых высолов на поверхности, для фугования всех керамических облицовок и облицовок из натурального камня. Отвечает классификации CG2 WA согласно норме PN-EN 13888. Продукт с низким содержанием хроматов согласно Распоряжению (WE) № 1907/2006, приложение XVII

Для всех керамических облицовок и облицовок из натурального камня, стеклянной мозаики и конгломератных плит

Возможность добавления золотых либо серебряных блесток Sopro

Для швов шириной от 1 до 10 мм

Не образует известковых высолов и обеспечивает прочный цвет благодаря технологии OPZ

Легкая в очистке, с повышенной стойкостью на проникновение воды и загрязнений

Повышенная стойкость, в том числе на воздействие препаратов для очистки

Повышенная защита от развития плесени и микроорганизмов

Высокая прочность на истирание: CG2 WA согласно норме PN-EN 13888

Кристаллизующее связывание воды

В помещении и снаружи, на стены и полы

Применение: Для фугования всех керамических облицовок, бетонных плит и плит из натурального камня, стеклянной мозаики, конгломератов с шириной шва 1-10 мм, для применения в помещениях и снаружи, на стенах и полах. Пригодна для фугования тонких плиток и плит (толщиной менее 4 мм). В фугу Sopro DF 10 можно добавлять золотые либо серебряные блестки Sopro, благодаря чему приобретает сверкающий эффект. Пригодна на обогреваемые полы, для влажных и мокрых помещений, жилых помещений подверженных загрязнению, а также для зон контакта с пищей. Для плавательных бассейнов рекомендуются фуги SoproDur HF 8 и SoproDur HF 30, Sopro FER 501, 502, 508, 604 и Sopro Topas

Пропорции перемешивания: 1,2-1,3 л. Воды на 5 кг затирки Sopro DF 10

С добавкой блесток Sopro: 1.3-1.4 л. Воды на 5кг смеси, максимально 2 мешка (по 100гр) блесток

Время созревания: 3 – 5 минут

Время использования: 30-40 минут, связанной смеси не следует применять вторично путем перемешивания со свежей смесью.

Возможность хождения: Спустя ок. 2 часа

Возможность нагрузки : Спустя ок. 12 часа

Данные по времени: Относятся к нормальному диапазону температур +23С и относительной влажности 50% высокие температуры сокращают, а низкие удлиняют указанные данные по времени

Температура применения: От +5 до макс. +25 С (основание, материал, воздух)

Ширина шва : 1 – 10 мм

Расход: Ок. 1,9 кг. на м² для плиток размером 11,5*20см и шириной шва ок. 10 мм

Ок. 0,7 – 1,0 кг на м² для плиток размером 30*30 см либо 40*40 см и шириной шва ок. 10мм

Инструмент : Винтовой смеситель, кельма из нержавеющей стали, лопатка для фугования, губка и комплект с роликами для смывания.

Очистка: Водой, непосредственно после завершения работ

Упаковка: Ведро 5кг.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72