

Номер
по каталогу

523


Sopro DSF 523

Dichtschlämme Flex 1-K

Однокомпонентный эластичный гидроизоляционный раствор.
Эластичный, однокомпонентный гидроизоляционный раствор на основе цемента.



- Рекомендован для балконов и террас
- Для влажных и мокрых помещений
- Паропроницаемый
- Для стен и полов
- Для наружных и внутренних работ
- Наносится валиком, кистью, методом набрызгивания



Применение

Альтернативная гидроизоляция балконов, террас, бассейнов, душевых, туалетов, ванных комнат – перед покрытием керамическими плитками.
Гидроизоляция основания перед заливкой стяжек.

Основание

Минеральные основания из бетона, лёгкого бетона, пористого бетона (внутри), цементная штукатурка, известково-цементная штукатурка, стенная кладка с ровными, полными швами (за исключением смешанной кладки), цементные и ангидридные стяжки, «сухие стяжки», старые керамические покрытия.

Пропорции смешивания

Метод нанесения	Кол-во воды на 20 кг Sopro DSF 523
Набрызгивание	7,5л
Нанесение кистью	7л
Шпатлевание	6л

Время созревания

3-5 мин.

Толщина слоя

Наносится в два слоя. Окончательная толщина покрытия: не менее 2мм и не более 4мм.

Время пригодности к употреблению

ок. 2 часов. Затвердевший раствор водой не разбавлять водой и смешивать со свежим раствором.

Время высыхания

ок. 4-6,5 часов на один слой.

Температура применения

от +5°C до +25°C (основание, воздух, материал).

Вхождение

Через 5-6 часов.

Нагрузка

Через 3 дня.

Временные параметры

Указанные параметры имеют применение при нормальной температуре около +23°C и влажности воздуха на уровне 50%, более высокие параметры сокращают, а более низкие - удлиняют временные режимы.

Инструмент

Шпатель и кельма для разглаживания, ролик из овечьей шерсти, щётка. Очищать инструмент водой сразу после работы, в высохшем состоянии - механически.

Срок хранения

6 месяцев в сухом помещении на поддонах и в оригинальной упаковке.

Упаковка

Мешок 20 кг, мешок 10 кг.



Свойства	Sopro DSF 523 - это однокомпонентная, цементная гидроизоляционная смесь для производства эластичных покрытий, защищающих от влаги.
Подготовка основания	Основание должно быть крепким, жёстким (без прогибов), без трещин, чистым и свободным от веществ, понижающих адгезивные свойства (пыль, масло, воск, остатки старой краски, клея и т.п.). Острые грани и углы основания следует закруглить до радиуса 4 см. Покрытие можно наносить только на основания, не подвергающиеся деформациям. Трещины основания следует сначала заполнить смолой Sopro GH 564 . В критических местах стен и полов (углах, дилатациях, местах вывода труб) необходимо применить уплотнительные ленты Sopro DB 438 и заплаты Sopro DMW 090; DMB 091 . Перед нанесением слоя Sopro DSF 523 , основание необходимо увлажнить водой до получения матово-влажного вида.
Способ применения	В чистую ёмкость влить 6,0 – 7,5 л воды (в зависимости от способа нанесения раствора на основание) и перемешать механически с 20 кг сухой смеси Sopro DSF 523 , до получения однородной массы. Раствор наносить на увлажнённое основание в два цикла методом покраски, шпатлевания или набрызгивания. Второй слой раствора следует наносить, когда первый слой будет уже достаточно твёрдым для нагрузки. Толщина слоёв не может нигде превышать 4 мм . Особенно внимательно следует наносить раствор в углах, на краях и в проходах. Свежий раствор в течение 24 часов следует защищать от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и мороза. Укладку керамических плиток на высохшем слое гидроизоляции рекомендуем производить только с помощью эластичной клеевой смеси, например: Sopro №1 или Sopro FF 450 .
Указания по безопасности	Рекомендации по безопасности: S 2 беречь от детей Следует соблюдать общепринятые правила работы с химикатами. Остальные замечания: Sopro DSF 523 легко воспламеняющийся и с воздухом может создавать взрывчатую смесь. Не допускать образования пыли. Предотвращать электростатические взрывы. Содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой, раздражающе воздействует на кожу и на глаза. В случае контакта с кожей тщательно промыть чистой водой. В случае контакта с глазами проконсультироваться с врачом, может вызывать аллергические реакции.

Данные, содержащиеся в этой информации, являются описанием продукта. Это общие указания, основанные на нашем опыте и исследованиях, и не относятся к конкретным применениям. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению параметров без предварительного информирования. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо притязаний. В случае необходимости просим обращаться в наш отдел технических консультаций.

ООО «Сопро РУС», 105085, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5
Тел.(495) 921-02-83; факс (495) 921-02-84; e-mail: info@sopro.ru www.sopro.ru

