

**Уплотнительная масса PU UK****Описание:**

Однокомпонентная полиуретановая уплотнительная масса предназначена для уплотнения соединений жести, свариваемых и спаиваемых мест. .

**Может быть применяем на следующих видах поверхностей:**

- Сталь
- Сталь нержавеющая
- Алюминий
- Старое лаковое покрытие
- Пластмасса
- Полиэфирные шпатлевки
- Полиэфирные ламинаты

**Пропорции смешивания:**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Грунт 1К                           | 2 части по объему |
| Растворитель для акриловых изделий | 1 часть по объему |

**Правила использования:**

Перемешать компоненты до получения однородной массы. Наносить покрасочным пистолетом в 2-3 слоя. Между нанесениями слоев делать перерывы в 5-10 минут для испарения частиц. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

**Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:**

DIN 4/20°C, 20-25s, 1,4-1,6мм, 3-4 бар

**Толщина слоя:**

15-20 мкм на каждый слой, для спрея – 10-15 мкм

**Содержание летучих частиц**

VOC = 690 г/л (для готовой к нанесению смеси).

**Время сушки:**

30-45 мин. при температуре 20°C

Время сушки можно сократить до 15 мин. поддерживая температуру не выше 60°C

**Расход продукта:**

1л грунта достаточно для получения на площади около 10 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 40 мкм. Упаковки 500 мл (спрей) достаточно для получения на площади около 2м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 40 мкм.

**Цвет:**

Серый.

**Очистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных или акриловых изделий.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения грунта при температуре 20°С составляет 12 месяцев.

**Правила пользования:**

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества.

**Фасовка:** 1,0л и 0,5л (спрей)

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном ремесле.

RANAL Sp. z o.o.