

## SILICONE-1001 (UNIVERSAL) (универсальный силикон)

4.52

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

<b>Продукт</b>	Универсальная эластичная уплотнительная масса на базе полисилоксана.
<b>Свойства</b>	Легко накладывается. Устойчива и сохраняет эластичность в различных климатических условиях. Хорошая адгезия к стеклу, керамической плитке, эмали, фарфору, окрашенным поверхностям, к различным строительным материалам, полисилрону, нержавеющей стали, анодированному алюминию и импрегнированной древесине.
<b>Назначение</b>	В стекольном производстве в качестве замазки для остекления окон преимущественно с деревянными рамами. В строительстве в качестве универсальной уплотнительной массы для заполнения трещин между строительными материалами и элементами отделки. Для различных уплотнений на промышленных объектах. Для уплотнений корпусов лодок, судов, кузовов автомобилей и кемпинговых прицепов. Для склеивания мелких отделочных элементов и электропроводки. Не применим для аквариумов.
<b>Цвет</b>	Белый, серый, коричневый, бесцветный, черный, красный, голубой, зеленый, желтый (другие по заказу).
<b>Упаковка</b>	В тубиках - 40 мл, в картриджах по 310 мл.
<b>Срок хранения</b>	В первичной упаковке 2 года при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Характер</b>	Эластичный.
<b>Плотность</b>	0,97 г\куб. см (основные цвета), 0,98 г\куб. см (другие).
<b>Основа</b>	Ацетокси.
<b>Консистенция</b>	Тиксотропная паста.
<b>Время пленкообразования</b>	12-13 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
<b>Адгезия</b>	Очень хорошая к соответственно подготовленным поверхностям.
<b>Оползание</b>	По нормам ISO 7390 не более 2 мм.
<b>Допустимая деформация</b>	Не более 25%.
<b>Время затвердевания</b>	2 мм в день при температуре +23°C и влажности 55%.
<b>Возможность окрашивания</b>	Окрашиванию не подлежит.
<b>Твердость по Шору А</b>	По нормам DIN 53505: 15°.
<b>Термоустойчивость</b>	От -50°C до +120°C (основные цвета), от -50°C до + 100°C (другие).
<b>Модуль 100%</b>	По нормам DIN 53504: 0,3 Мпа.
<b>Максимальная упругость</b>	По нормам DIN 53504: 1,3 Мпа (основные цвета), 1,4 Мпа (другие).
<b>Относительное удлинение</b>	
<b>при разрыве</b>	По нормам DIN 53504: 600% (основные цвета), 570% (другие).
<b>Ремонт</b>	Тем же материалом.
<b>Размеры швов</b>	
<b>Минимальная ширина</b>	4 мм.
<b>Максимальная ширина</b>	25 мм.
<b>Максимальная глубина</b>	14 мм: в случае более глубоких швов следует применять расширительный профиль.
<b>Соотношение размеров шва</b>	Ширина в мм : 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Глубина в мм : 6 8 10 12 14

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

<b>Рекомендуемые поверхности</b>	Стекло, керамическая плитка, эмалия, фарфор, окрашенные поверхности, различные строительные материалы, полистирен нержавеющая сталь, анодированный алюминий и импрегнированная древесина. Почти все материалы, применяемые в строительстве, за исключением полиэтилена, полипропилена, политетрафторэтилена, фторопласта, битумных и щелочных поверхностей.
----------------------------------	---

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>Способ применения</b>	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Масса накладывается ручным или пневматическим пистолетом в диапазоне температур +5°C -+40°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Стекло, фарфор, и эмалированные поверхности не требуют специальной подготовки. После наложения массу разгладить шпателем в течение 5-10 мин. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор. Минимальная ширина шва 4 мм, максимальная - 30 мм, максимальная глубина 14 мм (при более глубоких швах следует использовать специальный профиль).
<b>Средства очистки</b>	Сразу по окончании работ инструмент промыть скипидаром или спиртом, руки — продуктом Handfris / или водой с мылом. Затвердевший силикон можно удалить с помощью препарата Sili-Kill.
<b>Меры безопасности</b>	При затвердевании может испаряться некоторое количество уксусной кислоты. Не допускать продолжительного контакта массы с кожей. В случае попадания не затвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

**Ответственность:** Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.