

FIRE SEALANT 1200°C (жаростойкий герметик)

7.65

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Однокомпонентная уплотнительная масса, устойчивая к высоким температурам (до +1200°C).
Свойства	Отличная термостойкость. Легко наносится независимо от формы поверхности. Устойчивость к прямому воздействию огня. После затвердевания масса становится неэластичной. Не трескается в статичных швах.
Цвет	Черный.
Упаковка	Карtridge по 310 мл.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.
Назначение	Герметизация любых отверстий, трещин и выемок между элементами конструкции (из металла, цемента, бетона, камня), подвергающихся воздействию высокой температуры. Кладка печей, котлов, каминов и барбекю. Футеровка огнеупорным кирпичом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характер	Эластичный.
Плотность	2,00 г/куб.см.
Консистенция	Паста.
Время пленкообразования	30 мин. при температуре 23°C и влажности 55%.
Усадка	Не происходит.
Время затвердевания	24-96 часов в зависимости от температуры и глубины шва.
Сухой остаток	80%.
Адгезия	Хорошая к пористым материалам и большинству металлов. Относительно хорошая к непористым поверхностям.
Термоустойчивость	До +1200°C.
Возможность ремонта	Тем же самым материалом.
Размеры швов	
Минимальная ширина	3 мм.
Максимальная ширина	25 мм.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Рекомендуемые поверхности	Камень, бетон, металл, стекло, керамика.
----------------------------------	--

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Удалить колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по диаметру, соответствующему ширине шва. Накладывается ручным или пневматическим пистолетом при температуре от 5°C до +30°C. Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После наложения масса должна нагреваться постепенно, чтобы избежать создания пара в уплотнителе, так как это может вызвать повреждение массы. Перед наложением на пористую поверхность рекомендуется увлажнить поверхность.
Средства очистки	Инструмент и руки промывать мыльной водой или средством Handfris.
Меры безопасности	Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструктивных недостатков.